

OPIS WYROBU

Hybrydowy olej / lakier to wodoodporna powłoka do malowania drewna. Mikropory umożliwiają drewnu oddychanie, zapobiegając pęknięciom i łuszczeniu się. Łatwy do przygotowania i stosowania. Naturalny tekowy kolor podkreśla piękno każdego drewna. Nie wymaga szlifowania pomiędzy warstwami.

INFORMACJE O WYROBIE

Kolor	YVC316-Natural Teak
Wykończenie	Półpolysk
Ciężar właściwy	0.92
Objętościowa zawartość substancji stałych	42.3%
Typowy okres przechowywania	2 lat(a)
LZO w produkcie dostarczonym	453 g/L
Opakowanie jednostkowe	750 ml, 2.5 l W danym kraju mogą nie być dostępne wszystkie rozmiary opakowań

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYSYCHANIA/PRZEMALOWANIA

		Wysychanie	
		23°C (73°F)	
Suchy na dotyk		4 godz.	
Trudno schnący		24 godz.	
		Okresy przemalowania	
		Temperatura podłoża	
		23°C (73°F)	
		Min.	Maks.
Przemalowane przez			
Woodskin		24 godz.	-

NAKLADANIE I ZASTOSOWANIE

Przygotowanie	<p>DREWNO WCZEŚNIEJ MALOWANE LAKIEREM WOODSKIN LUB SIKKENS CETOL MARINE Gruntownie oczyścić łagodnym detergentem. Zszorstkować powierzchnię kłockiem szlifierskim, dokładnie oczyścić stódką wodą i odczekać do wyschnięcia.</p> <p>WCZEŚNIEJ LAKIEROWANE DREWNO Usunąć wszystkie wcześniejsze powłoki. Postępować według wskazówek dla drewna surowego.</p> <p>SUROWE DREWNO/SKLEJKA Woodskin został zaprojektowany pod kątem stosowania bezpośrednio na surowe drewno i nie wymaga wcześniejszego przygotowania powierzchni. Przed naniesieniem produktu Woodskin nie jest wymagane szlifowanie. Niemniej jednak dla uzyskania wysokich walorów estetycznych surowe drewno można przeszlifować na gładko papierem ściernym o ziarnistości 80-180, a następnie papierem o ziarnistości 280. Usunąć pył ze szlifowania poprzez szczotkowanie, odkurzanie lub wycieranie. Przy wycieraniu za pomocą rozpuszczalnika odczekać, aż całkowicie wyschnie, przed nałożeniem pierwszej warstwy. Przed aplikacją na drewnie olejnym należy odpowiednio przygotować i odłuszczyć lakierowaną powierzchnię. Zalecany jest rozcieńczalnik nr 1.</p>
Metoda	<p>Aplikacja (pędzlem) Woodskin można nanosić bezpośrednio na surowe drewno lub już istniejącą warstwę produktu. Przeląc planowaną do zużycia ilość do oddzielnego pojemnika. Używając pędzla, nanieść co najmniej 3 warstwy produktu; zaleca się użycie do tego celu pędzla o długim włosiu. Nie jest wymagane szlifowanie między nakładaniem kolejnych warstw. Pozostawić drewno do wyschnięcia na 24 godziny po nałożeniu każdej warstwy. Nie jest zalecane rozcieńczanie.</p>
Wskazówki	<p>Mieszanie Starannie zamieszać przed użyciem.</p> <p>Rozcieńczalnik Nie rozcieńczać.</p> <p>Rozcieńczanie Nie zalecane.</p> <p>Natrysk bezpowietrzny Nie zalecane.</p> <p>Natrysk konwencjonalny Nie zalecane.</p> <p>Pędzel Zalecane.</p> <p>Wałek Nie zalecane.</p> <p>Środek czyszczący Thinner No.1.</p>
Wybrane ważne informacje	Nigdy nie pozostawiać surowego drewna na dłuższy czas bez zabezpieczenia, ponieważ może wchłonąć wilgoć.

W celu uzyskania dalszych informacji proszę zwrócić się do lokalnego przedstawiciela lub odwiedzić stronę www.yachtpaint.com.

Wszystkie znaki towarowe wymienione w tej publikacji są własnością, lub są zarejestrowane przez, firmy będące w grupie AkzoNobel. © AkzoNobel 2018.

Unikać nabierania Woodskin bezpośrednio z oryginalnej puszki, gdyż w ten sposób można spowodować przedwczesne przeterminowanie preparatu i wprowadzić zanieczyszczenia do puszki. Niezastosowanie się do właściwych czasów schnięcia spowoduje nieprawidłowe wysychanie, marszczenie i brak przyczepności. Unikać malowania w bezpośrednim świetle słonecznym. Stosować wyłącznie powyżej linii wodnej.

Zgodność/Podłoża

Odpowiedni do wszystkich rodzajów drewna, w tym drewna oleistego takiego jak Teak.

Liczba warstw

minimum 3

Wydajność

(Teoretyczne) - 10 m²/l
(Praktyczne) - Zależnie od powierzchni

Sposoby nakładania

Pędzel

INFORMACJE O SPOSOBIE TRANSPORTU, PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZEŃSTWIE

Przechowywanie

INFORMACJE OGÓLNE:

Należy unikać ekspozycji na powietrze lub skrajne temperatury. Chcąc wykorzystać cały okres przydatności Woodskin, dopilnować, aby pomiędzy użyciami pojemnik został szczelnie zamknięty i temperatura mieściła się w zakresie 5°C do 35°C. Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym.

PRZEWOŻENIE:

Woodskin należy trzymać w bezpiecznie zamkniętych pojemnikach podczas transportu i przechowywania.

Bezpieczeństwo

OGÓLNE OSTRZEŻENIA:

Zapoznać się z częścią etykiety dotyczącą bezpieczeństwa stosowania w zakresie zasad BHP, dostępnych również w ramach naszej linii pomocy technicznej.

SPOSÓB USUWANIA:

Nie wyrzucać puszek ani nie wylewać farb do kanalizacji wodnej i cieków; użyć dostarczonego sprzętu. Najlepiej jest pozwolić farbom zaschnąć w puszcze przed ich usunięciem.

Pozostałości Woodskin nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi lub składować bez pozwolenia. Należy porozumieć się z odpowiednimi władzami w zakresie usuwania pozostałości po produktach.

**OŚWIADCZENIE O OGRANICZENIU
ODPOWIEDZIALNOŚCI**

Informacje podane w niniejszej specyfikacji technicznej nie powinny być traktowane jako wyczerpujące. Każda osoba stosująca produkt, bez uprzedniego zasięgnięcia opinii na piśmie dotyczącej możliwości wykorzystania produktu w określonym celu, czyni to na własne ryzyko. W związku z powyższym nie przyjmujemy odpowiedzialności za wyniki zastosowania produktu ani za jakiegokolwiek straty lub szkody (inne niż śmierć lub obrażenia osobiste wynikłe z zaniedbania) spowodowane użyciem produktu. Informacje zawarte w specyfikacji mogą ulec zmianie od czasu do czasu w świetle nowych doświadczeń i naszej polityki ciągłego udoskonalania produktu.